SUSHENG
Import & Export Trading CO.,LTD.

www.russianpolymer.com Email: sales@su-jiao.com

Escorene™ Ultra UL 00728EL

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

UL 00514 is a copolymer of ethylene and vinyl acetate. When the processing temperature is higher than 250 C (482 °F) in processing conditions, resin degradation may be caused.

Главная Информация	
Добавка	Расходомер Стабилизатор тепла

Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Содержание винилацетата	27.5	wt%	ExxonMobil Method
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения [1]	17.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении [2] (Break)	> 100	%	ASTM D638
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	43.0	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление

有关潜在食品接触应用合规信息(例如:FDA,EU,HPFB),请与埃克森美孚化工客户服务代表联系.本产品不宜在医疗应用中使用,亦不应在任何此类应用中使用

NOTE	
1.	5.0 mm/min
2.	500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat

Page 1