

Devcon Wear Guard™ Ultra

Керамическая бусина

Эпоху; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

Alumina ceramic bead-filled epoxy system with outstanding abrasion resistance for severe service conditions.

Intended Use:

Repair scrubbers, ash handling systems, pipe elbows, screens and ceramic lined chutes; recontour chippers, bins, hoppers, bunkers, separators; protect exhausters, chutes, launders, housing fans, crushers and breakers.

Product Features:

Extends Equipment Operating Cycles

Epoxy Primer FC included (For use as primer)

Non-sagging

Outstanding Wear Resistance

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Керамический наполнитель для бисера		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая стойкость к истиранию		
Используется	Ремонтный материал		
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.50	g/cm ³	
Удельный объем	0.410	cm ³ /g	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance	121	°C	
Растяжимое сцепление сдвига	10.8	MPa	ASTM D1002
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	29.4	MPa	
Flexural Strength	60.2	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	95.9	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Resin	Mixing ratio by weight: 19		
Hardening method	Mixing ratio by weight: 7.8		
Срок службы горшка (24°C)	20	min	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Cured 7 days @ 75°F

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время отверждения	16	hr	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

