

## SABIC® PP 531P

Polypropylene Homopolymer

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

### Описание материалов:

SABIC® PP 531P has a high molecular weight and therefore mainly used for extrusion. It can be used for non-pressure pipes and sheet applications. The product mentioned herein is in particular not tested and therefore not validated for use in pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая Молекулярная масса Гомополимер		
Используется	Трубопроводы Лист		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Экструзионная труба Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	107		ASTM D785
Твердость по сухе (Shore D)	70		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
1% Secant <sup>1</sup>	1600	MPa	ASTM D638
--	1600	MPa	ISO 527-2/1A/1
Прочность на растяжение			
Yield <sup>2</sup>	38.0	MPa	ASTM D638
Yield	37.0	MPa	ISO 527-2/1A/50
Удлинение при растяжении			
Yield <sup>3</sup>	8.0	%	ASTM D638
Yield	9.0	%	ISO 527-2/1A/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA

-20°C	2.5	kJ/m <sup>2</sup>	
0°C	3.5	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break	ISO 179/1eU	
Зубчатый изод Impact			
-20°C	25	J/m	ASTM D256A
0°C	35	J/m	ASTM D256A
23°C	60	J/m	ASTM D256A
-20°C	2.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
0°C	3.5	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
23°C	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 МПа, Unannealed	90.0	°C	ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed <sup>4</sup>	85.0	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 МПа, Unannealed	60.0	°C	ASTM D648
1.8 МПа, Unannealed <sup>5</sup>	55.0	°C	ISO 75-2/Af
Викат Температура размягчения			
--	156	°C	ASTM D1525, ISO 306/A120 5 <sup>6</sup>
--	98.0	°C	ASTM D1525, ISO 306/B120 6 <sup>7</sup>

## NOTE

- 1.0 mm/min
- 50 mm/min
- 50 mm/min
- testbar 80\*10\*4mm
- testbar 80\*10\*4mm
- Rate B (120°C/h), Loading 1 (10 N)
- Rate B (120°C/h), Loading 2 (50 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

