

Trexpene® A67CW

Thermoplastic Vulcanizate

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Description: TREXPENE® A67CW is a pre-colored, heat and UV stabilized PP/EPDM based Thermoplastic Vulcanized Elastomer (TPV). It is primarily intended for Exterior applications where a pre-colored compound with good compressions set and UV properties are needed. This pre-colored material can be processed using Extrusion, Injection, or Blow Molding equipment.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Стабилизация тепла		
Используется	Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Неуказанный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930 to 1.01	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	62 to 70		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поперечный поток ¹ (100% Strain)	2.50	MPa	ISO 37
Растяжимое напряжение-Поперечный поток ² (Yield)	7.10	MPa	ISO 37
Растяжимое удлинение-Поперечный поток ³ (Break)	630	%	ISO 37
Прочность на разрыв-Поперечный поток ⁴	34	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			
125°C, 70 hr	44	%	ASTM D395B
125°C, 70 hr ⁵	44	%	ISO 815
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Изменение прочности на растяжение в воздухе (135°C, 1000 hr)	-17	%	ISO 188
Изменение растяжения при разрыве воздуха (135°C, 1000 hr)	-13	%	ISO 188
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости			
--	-56.0	°C	ASTM D746
Type B	-56.0	°C	ISO 812
Дополнительная информация	Номинальное значение		Метод испытания
Ускоренная продолжительность выветривания ⁶	Delta E < 3		SAE J2527
Ozone Resistance ⁷ (40°C)	0 Rating		ISO 1431-1

NOTE

- | | |
|----|---|
| 1. | Type 1, 500 mm/min |
| 2. | Type 1, 500 mm/min |
| 3. | Type 1, 500 mm/min |
| 4. | Method Ba, Angle (Unnicked), 500 mm/min |
| 5. | Type A |
| 6. | Extended UV Filters, 2500 kJ/m ² |
| 7. | 100 pphm, Method A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

