

RTP 2700 S-80A Z

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

RTP Company

Описание материалов:

FDA Compliant Ingredients

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.4 to 1.9	%	ASTM D955
Moisture Content	< 0.040	%	
Peel Strength ¹			
Polypropylene	4.4	kN/m	
Polypropylene (30% VLF)	3.2	kN/m	
Polypropylene (50% VLF)	1.8	kN/m	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	88		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield)	14.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Yield)	1100	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	70.1	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ⁵			ASTM D395B
23°C, 22 hr	30	%	
70°C, 22 hr	55	%	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	76.7	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	177 to 204	°C	
Температура формы	15.6 to 37.8	°C	
Давление впрыска	34.5 to 68.9	MPa	

NOTE	
1.	90°, 20 in/min, RTP 55, Interface Failure
2.	500 mm/min
3.	500 mm/min
4.	Die C

5.

Type 2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

