

## STABAMID® 26 JE 1

Polyamide 66

Solvay Polyamide & Intermediates

### Описание материалов:

STABAMID® 26 JE 1 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary attribute of STABAMID® 26 JE 1: Heat Stabilizer.

Typical applications include:

Fabrics/Fibers

Yarn

Главная Информация		
Добавка	Стабилизатор тепла	
Характеристики	Стабилизация тепла	
Используется	Волокна	
	Пряжа	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.14	g/cm <sup>3</sup>
Видимая плотность	0.70	g/cm <sup>3</sup>
Влажность-В упаковке	< 0.35	%
Relative Viscosity		
Formic Acid 90%	46.2	
Sulfuric Acid 96%	2.62	
Вязкость		
Formic Acid 90%	132	cm <sup>3</sup> /g
Sulfuric Acid 96%	143	cm <sup>3</sup> /g
Аминоконечные группы	54	meq/kg
Гранулометрия <sup>1</sup>	2.50	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления <sup>2</sup>	260	°C
Пиковая температура кристаллизации (DSC)	220	°C
NOTE		
1.	g/100 chips	
2.	2nd melting	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

