

SIBUR Synthetic Rubber BR-1243 Nd Grade A

High Cis Polybutadiene Rubber

SIBUR, LLC

Описание материалов:

Synthetic polybutadiene rubber BR-1243 Nd is a product of polymerization of butadiene in solution in the presence of rare-earth metal-base catalysts with addition of an antioxidant, which contains at least 96% of 1,4-cis-bonds. The polymer contains no nitrosamines or substances that may be a source of nitrosamines.

Product characteristics: Appearance - bale of white to light-yellow color; weight of a bale - (30 ± 1) kg; packing - a metal container, a plastic container; shelf life - one (1) year since the date of manufacture.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант 2		
Внешний вид	Белый		
Формы	Тюк		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	34 to 42	MU	ASTM D1646
Содержание золы	< 0.70	%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 0.80	%	ASTM D5668
Реометр MDR 2000 ¹			ASTM D5289
Maximum Torque (MH) : 160°C	16.4 to 22.0	dNm	
Minimum Torque (ML) : 160°C	2.40 to 3.80	dNm	
Prevulcanization start time (ts1) : 160°C	2.3 to 4.5	min	
Time to 50% vulcanization (T'50) : 160°C	5.5 to 8.5	min	
Time to 90% vulcanization (T'90) : 160°C	9.0 to 13.0	min	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	11.0	MPa	ASTM D3189
Прочность на растяжение (Yield)	16.8	MPa	ASTM D3189
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D3189

NOTE

1. deformation of 0.5°, MH at 30 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

