

## Petrothene® NA324013

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Petrothene NA324 is a series of homopolymer resins selected by customers for overwrap packaging and household film. NA324 provides excellent optical properties and good stiffness for improved machineability.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая жесткость Гомополимер Обрабатываемый Оптика		
Используется	Пленка Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.931	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	324	MPa	
1% Secant, TD	400	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	23.4	MPa	
TD : Break	15.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	410	%	
TD : Break	420	%	
Ударное падение Dart	62	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	68		ASTM D2457
Haze	6.8	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

