

Axiall PVC 17900

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Non-lead stabilized insulation compound UL rated for 720 hr sunlight resistant applications. Suitable for 90C , 1/64" wall constructions or 105C, 4/64" wall constructions.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Тонкостенные детали		
Типы проводов	TW		
Рейтинг агентства	UL I оценка масла Тип UL TW		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31 to 1.35	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	86 to 92		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	19.2	MPa	
100% Strain	12.6	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение максимального удлинения в воздухе ¹ (136°C, 168 hr)	-27	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-34.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	27	%	ASTM D2863
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature	185	°C	
NOTE			
1.	30 mil slabs		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

