

TUFNYL® RXXIC NATURAL

Polyamide 66

SRF Ltd.

Описание материалов:

Polyamide 66, Un-Filled material for injection molding

| Главная Информация | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.13 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 1.5 to 1.8 | % | Internal Method |
| Поглощение воды (Equilibrium) | 1.3 | % | ASTM D570 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла | | | ASTM D785 |
| M-Scale | 80 | | |
| R-Scale | 115 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 10 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 2500 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс | 120 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | 49.0 | J/m | ISO 180 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 145 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Температура плавления | 260 | °C | DSC |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельное сопротивление поверхности | 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
| Сопротивление громкости | 1.0E+15 | ohms-cm | ASTM D257 |
| Диэлектрическая прочность | 21 | kV/mm | ASTM D149 |
| Comparative Tracking Index | > 600 | V | IEC 60112 |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура сушки | 80.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 to 4.0 | hr | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|-----|
| Рекомендуемая максимальная влажность | 0.20 | % |
| Температура обработки (расплава) | 280 to 300 | °C |
| Температура формы | 40.0 to 80.0 | °C |
| Давление впрыска | 3.50 to 12.5 | MPa |
| Скорость впрыска | Fast | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat