

BCC Resins MB1300

Polyurethane

BCC Products Inc.

Описание материалов:

MB 1300 is a Mahogany colored rigid closed-cell polyurethane foam tooling and modeling board. MB 1300 is medium low density foam of approximately 30lbs/ft³ board. Easily cut using CNC machining equipment the MB 1300 is perfectly suited for visual master models, architectural design models as well as design verification and prototype tools.

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | <p>Foamable</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Хорошая поверхность</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Низкая плотность</p> <p>Обработываемый</p> | | |
| Используется | <p>Аэрокосмическое применение</p> <p>Применение в сельском хозяйстве</p> <p>Автомобильные Приложения</p> <p>Пена</p> <p>Моделирующий материал</p> <p>Формы/штампы/инструменты</p> <p>Прототипирование</p> | | |
| Внешний вид | Красное дерево | | |
| Формы | Жидкость | | |
| Метод обработки | <p>Обработка пены</p> <p>Обработка</p> | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.497 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 58 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 8.62 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 16.5 | MPa | ASTM D790 |
| Прочность на сжатие | 15.2 | MPa | ASTM D695 |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура непрерывного использования | 40.6 to 257 | °C | ASTM D794 |
| CLTE-Поток | 5.9E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat