

MARPOL® LDF 701-SB

Low Density Polyethylene

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

Recommended Applications

Co-extrusion films, collation shrink, diaper backsheets, high performance collation, shrink, hygiene packaging, label film, overwrap paper and overwrap film.

Description

MARPOL® LDF 701-SB is a homopolymer film resin with great stiffness. Film made from this resin may be used in overwrap applications and in push-through type packaging equipment.

Главная Информация	
Добавка	Антиблок Комбинация
Характеристики	Антиблокировка Высокая жесткость Гомополимер Комбинация
Используется	Пленка Упаковка Термоусадочная пленка
Метод обработки	Кокструзия Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm ³	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238
---	------	----------	------------

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	234	MPa	
1% Secant, TD	290	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	11.0	MPa	
TD : Yield	11.7	MPa	
MD : Break	25.5	MPa	
TD : Break	22.1	MPa	

Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	130	%	
TD : Break	540	%	
Ударное падение Dart	160	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	510	g	
TD	140	g	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Пиковая температура плавления	113	°C	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	57		ASTM D2457
Haze	9.6	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

