

## Shinko-Lac® ASA TW15

Acrylonitrile Styrene Acrylate

Mitsubishi Rayon America Inc.

### Описание материалов:

Shinko-Lac® ASA TW15 is an Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) material. It is available in North America for injection molding.

Important attributes of Shinko-Lac® ASA TW15 are:

Heat Resistant

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Высокая термостойкость Средняя ударопрочность		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/5.0 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.50	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	99		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	41.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2060	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	60.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	160	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 6.35 mm, Injection Molded	106	°C	
1.8 MPa, Unannealed, 6.35 mm, Injection Molded	93.0	°C	
Викат Температура размягчения	107	°C	ISO 306/B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

