

## UNITIKA Nylon 66 E-RUNG60

60% стекловолокно

Polyamide 66

UNITIKA Plastics Division

### Описание материалов:

UNITIKA Nylon 66 E-RUNG60 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 60% glass fiber. It is available in Asia Pacific or North America.

Typical applications include:

Electrical/Electronic Applications

Automotive

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 60% наполнитель по весу			
Используется	Автомобильная электроника Электрические детали Электрическое/электронное применение			
Формы	Гранулы			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.73	1.73	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 294-4
Across Flow : 3.20 mm	0.30	0.30	%	
Flow : 3.20 mm	0.10	0.10	%	
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	0.70	0.70	%	ISO 62
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	120	--		ISO 2039-2
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	19000	15000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	240	215	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	1.8	2.3	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	18600	14700	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	370	320	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	16	17	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	80	80	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection  
Temperature

0.45 MPa, Unannealed	250	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	225	--	°C	ISO 75-2/A
CLTE-Поток	2.5E-5	2.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+15	--	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность (1.00 mm)	35	--	kV/mm	IEC 60243-1

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat