

Braskem PE LL218

Linear Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

Description:

LL218 is a Linear Low Density Polyethylene, copolymer of butene-1, produced by Spherilene process. Developed for cast film extrusion. Films obtained with this product show a good processing performance balanced with good optical and mechanical properties as well as processability. Very low gel amount. It contains antioxidant additives.

Applications:

Stretch films; liners; LDPE and HDPE blends and packages for general use.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Низкая плотность Низкоскоростная затвердевающая точка Бутене комномер Сополимер Оптическая производительность Обрабатываемость, хорошая | | |
| Используется | Пленка Подкладка Смешивание Универсальный | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Экструзионная пленка Литая пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.918 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.3 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Толщина пленки протестирована | 38 | µm | |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD: Fracture | 40.0 | MPa | ASTM D882 |
| TD: Fracture | 30.0 | MPa | ASTM D882 |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD: Fracture | 1300 | % | ASTM D882 |

| | | | |
|-------------------------|------|-----|------------|
| TD: Fracture | 1600 | % | ASTM D882 |
| Флекторный модуль | | | ASTM D790 |
| 1% Secant, MD | 200 | MPa | ASTM D790 |
| 1% Secant, TD | 230 | MPa | ASTM D790 |
| Ударное падение Dart | 100 | g | ASTM D1709 |
| Elmendorf Tear Strength | | | ASTM D1922 |
| MD | 150 | g | ASTM D1922 |
| TD | 190 | g | ASTM D1922 |

| Оптический | Номинальное значение | Метод испытания |
|-------------|----------------------|-----------------|
| Блеск (60°) | 24 | ASTM D2457 |

Инструкции по экструзии

Blow-up Ratio: 2,2:1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

