

# Unipren® Elastomers A3 CRLA010 35A EG06IN4 UP332

Thermoplastic Elastomer

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

## Описание материалов:

Unipren® Elastomers A3 CRLA010 35A EG06IN4 UP332 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for blow molding, extrusion, or injection molding.

Important attributes of Unipren® Elastomers A3 CRLA010 35A EG06IN4 UP332 are:

Clarity

Good Flexibility

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Высокая четкость Высокая эластичность Мягкий		
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	32 to 38		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	6.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	> 800	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>3</sup>	24.0	kN/m	ASTM D624
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Температура обработки (расплава)	175 to 185	°C	
Температура формы	25.0 to 50.0	°C	

NOTE	
1.	Die C
2.	Die C
3.	Die B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

