

Symproxy™ 1426/596

Ероху; Epoxide

Harco Inc.

Описание материалов:

Symproxy™ 1426/596 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Primary characteristic: heat resistant.

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая термостойкость | | |
| Формы | Жидкость | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Удельный вес | 1.50 | g/cm ³ | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 86 | | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Теплопроводность | 1.1 | W/m/K | ASTM C177 |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Компоненты термокомплекта | | | |
| Part A | Mix Ratio by Weight: 100 | | |
| Part B | Mix Ratio by Weight: 20 | | |
| Терморегулирующая вязкость | 7800 | cP | |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
| | High temperature | | |
| Cure Temperature | Room temperature | | |
| Temperature Range | 150 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

