

## Xuchuan A-7130/B-6280

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

### Описание материалов:

Xuchuan A-7130/B-6280 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Xuchuan A-7130/B-6280 include consumer goods and marine applications. Primary characteristic: low temperature resistant.

Главная Информация		
Характеристики	<p>Высокая эластичность</p> <p>Устойчивость к гидролизу</p> <p>Низкая термостойкость</p>	
Используется	<p>Обувь</p> <p>Морское применение</p>	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.400 to 0.600	g/cm <sup>3</sup>
Плотность		
A-7130 : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm <sup>3</sup>
B-6280 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость		
A-7130 : 40°C	1.00 to 1.40	Pa·s
B-6280 : 40°C	0.700 to 1.10	Pa·s
Время крема	7.0 to 9.0	sec
Время окончания подъема	50.0 to 60.0	sec
Поролоновая плотность свободного подъема	210 to 240	kg/m <sup>3</sup>
Температура предварительного нагрева		
Part A	50 to 60	°C
Part B	50 to 60	°C
Время предварительного нагрева		
Part A	8.0 to 10.0	hr
Part B	8.0 to 12.0	hr
Processing Temperature		
Part A	40 to 45	°C
Part B	38 to 42	°C
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	33 to 58	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	4.00 to 6.00	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	470 to 660	%
Tear Strength	18.0 to 26.0	kN/m

  

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 64 to 66	
Время демолд	5.0 to 7.0	min

  

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	45.0 to 55.0	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

