

## EVALENE® LLDPE LF08261

Linear Low Density Polyethylene

JG Summit Petrochemical Corporation

### Описание материалов:

LLDPE is used for heavy-duty sacks, lamination films, industrial cosmetics, pharmaceutical and food packaging materials.

Low Heat Seal Temperatures. Strong Seals. Excellent Tear, Puncture and Impact Strengths.

These properties make Evalene® the best choice for LLDPE packaging films. Its outstanding environmental stress crack resistance, good impact properties at low temperatures, and warp resistance also make it attractive for injection molding applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Без добавки</p> <p>Хорошая прочность на разрыв</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Высокая прочность на растяжение</p> <p>Термогерметичность при низкой температуре</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p> <p>Стойкий к проколу</p> <p>Устойчивый к деформации</p>		
Используется	<p>Сумки</p> <p>Пленка</p> <p>Сверхпрочные сумки</p> <p>Ламинаты</p> <p>Упаковка</p> <p>Эластичная пленка</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.926	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль <sup>1</sup>			ASTM D882
MD : 25 µm, Blown Film	290	MPa	
TD : 25 µm, Blown Film	360	MPa	

Прочность на растяжение <sup>2</sup>			ASTM D882
MD : Break, 25 µm,Blown Film	48.0	MPa	
TD : Break, 25 µm,Blown Film	44.0	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>3</sup>			ASTM D882
MD : Break, 25 µm,Blown Film	800	%	
TD : Break, 25 µm,Blown Film	900	%	
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	130	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm, Blown Film	280	g	
TD : 25 µm, Blown Film	> 500	g	

#### NOTE

1. 25 mm/min
2. 500 mm/min
3. 500 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

