

Sylvin 8393-93C Natural

Semi-Rigid Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8393-93C Natural Is A Vinyl Compound Formulated For Semi Rigid Extruded Edge Band Applications That Need Lower Volatility And Better Chemical Resistance Than Our General Purpose Type.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Универсальный		
Используется	Кромкооблицовка Промышленное применение Универсальный		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw C	93		ASTM D2240
Shaw C, 10 seconds	93		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	18.3	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	27.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	250	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	171	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	177 - 191	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

