

Weifang Kingdom CM40

Chlorinated Polyethylene Elastomer

Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd

Описание материалов:

FEATURES: This product is a random and saturated thermoplastic elastomer with minimal residual crystals. It has the characteristic of fine flame resistance, fine chemical-resistance, fine oil resistance and waterproof, etc.

APPLICATION: Featured oil-proof, rot-proof and flame-proof, this product can be manufactured as flame-resistant wire sleeve, oil-resistant rubber products, flame-resistant soft PVC products and PVC cable materials, etc.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде Высокая Молекулярная масса Гибкость при низкой температуре Низкий на вкус Маслостойкий | | |
| Используется | <ul style="list-style-type: none"> Автомобильные Приложения Смешивание Кабельный кожух Конвейеры Шланг Морское применение Приложения для горнодобывающей промышленности Уплотнения Кожух провода | | |
| Внешний вид | Белый | | |
| Формы | Порошок | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Вязкость Mooney (ML 1+4, 121°C) | 67 to 77 | MU | GB/T 1232 |
| Содержание хлора | 39.0 to 41.0 | wt% | GB/T 9872 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше | < 56 | | GB/T 531 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | > 8.00 | MPa | GB/T 528 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Тепло плавления | < 2.00 | J/g | DSC |

Испарители

< 0.50

%

GB/T 2914

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat