

Ravaflex EPDM G

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Ravago Group

Описание материалов:

Reprocessed terpolymer of ethylene, propylene and diene with a very good processibility.

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивость к окислению Обрабатываемость, хорошая Терполимер		
Внешний вид	Белый Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860 - 0.870	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	30 - 80	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	50.0 - 70.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ЕНВ)	2.5 - 6.5	wt%	ASTM D6047
Антиоксидантная добавка	Nonstaining		
Moisture Content (105°C)		%	Internal method
Содержание золы-1 час (550°C)		%	ASTM D297
	1000		
Упаковка	510000	g	

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
---------------------------	----------------------	-------------------

It is compatible for co-curing with conventional diene rubbers. It shows an excellent resistance to oxidative and ozone degradation.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

