

Premier LB00822 - CP

Linear Low Density Polyethylene

Premier Polymers, LLC.

Описание материалов:

Premier LB00822 is a butene linear low density polyethylene suitable for blown/cast thin gauge applications requiring toughness and strength. Meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок Средняя комбинация		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая прочность Хорошая прочность Низкая плотность Средняя антиблокировка Средняя комбинация		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	44.8	MPa	
TD : Break	27.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	500	%	
TD : Break	700	%	
Ударное падение Dart	60	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	75	g	
TD	450	g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

