

POLIMAXX 1125NA

Polypropylene Homopolymer

IRPC Public Company Limited

Описание материалов:

1125NA is a Polypropylene Homo-polymer resin for water quenched blow film and cast film with the characteristic of good process ability, high clarity containing slip and antiblock additive. It is specially designed for the production of general purpose film with high clarity. Typical applications are packaging film, shopping film bag and film for lamination. It also meets the F.D.A. requirement in the code of federal regulations in 21 CFR 177.1520 for food contact.

Главная Информация	
Добавка	Антикачающий агент Противоскользящий агент
Характеристики	Гладкость Гомополимер Устойчивость к царапинам Обрабатываемость, хорошая Высокое разрешение
Используется	Упаковка Пленка Ламинат Сумка Литая пленка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	107		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	36.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	25	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1550	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	2.9	kJ/m ²	DIN 53453
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	110	°C	ASTM D648
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	180 - 250	°C	
Инструкции по экструзии			

Cast Film Processing Temperature: 20 to 250°C Blown Film Water Quench Processing Temperature: 180 to 220°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

