

DINALON® PA 6.6 MEDIO IMPACTO

Polyamide 66

Grupo Repol

Описание материалов:

DINALON®PA 6.6 MEDIO IMPACTO is a polyamide 66 (nylon 66) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

Impact modification

Impact resistance

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Модификация удара		
	Средняя ударопрочность		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	2.8	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	70.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	75.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact	95	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	200	°C	ASTM D1525
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	UL 94	

Дополнительная информация

Glow Wire, UNE 20-672-83: 650°C Vicat Softening Temperature, ASTM D1525: >200°C DTUL, ASTM D648: 75°C

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	275	°C
Температура формы	80.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

