

Exac PFA

Perfluoroalkoxy

Saint Gobain - Norton

Описание материалов:

Exac PFA is a Perfluoroalkoxy (PFA) product. It is available in North America. Applications of Exac PFA include engineering/industrial parts, electrical/electronic applications, aerospace, automotive and medical/healthcare.

Characteristics include:

Flame Rated

Chemical Resistant

Good Weather Resistance

Heat Resistant

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая термическая стабильность Хорошая устойчивость к погоде Низкое трение Обработываемый Самосмазывающийся
Используется	Аэрокосмическое применение Автомобильные Приложения Подшипники Втулки Разъемы Электрические детали Изоляция Медицинские устройства Детали Насоса Уплотнения Клапаны/Детали Клапана
Рейтинг агентства	ASTM D 3307
Формы	Стержень Трубка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.14	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.030	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость дюрометра (Shore D)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	276	МПа	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	28.6	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	330	%	ASTM D638
Флекторный модуль	689	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (24°C)	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	73.3	°C	
1.8 МПа, Unannealed	47.8	°C	
Температура непрерывного использования	260	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-196	°C	ASTM D746
Температура плавления	302 to 310	°C	
CLTE-Поток	1.2E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.26	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+17	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости	1.0E+18	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	20	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная			ASTM D150
60 Hz	2.10		
1 MHz	2.10		
Коэффициент рассеивания			ASTM D150
60 Hz	2.5E-4		
1 MHz	3.0E-4		
Дуговое сопротивление	180	sec	ASTM D495
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

