

NPC PE LL0220KJ

Linear Low Density Polyethylene

NPC Alliance Corporation

Описание материалов:

LL0220KJ is a linear low-density polyethylene copolymer with Butene-1 as the comonomer. LL0220KJ offers good mechanical and easy opening properties of the film. It is suitable for a wide variety of film applications and can be used as blend with LDPE.

APPLICATIONS

Hand Wrap

Carrier and Garbage Bags

Industrial Sacks

Used as blend in LDPE

Главная Информация			
Добавка	Антиблок		
	Антиоксидант		
	Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка		
	Антиоксидант		
	Бутене комномер		
	Сополимер		
	Комбинация		
Используется	Смешивание		
	Затворы		
	Контейнеры		
	Ящики		
	Инженерные детали		
	Пленка		
	Структурная пена		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.10		ISO 8295
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Tensile Stress			ISO 1184

MD : Yield, 38 µm	10.0	MPa	
TD : Yield, 38 µm	11.0	MPa	
MD : Break, 38 µm	33.0	MPa	
TD : Break, 38 µm	25.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 1184
MD : Break, 38 µm	750	%	
TD : Break, 38 µm	870	%	
Ударное падение Dart (38 µm)	130	g	ISO 6603-2
Elmendorf Tear Strength			ISO 6383-2
MD : 38 µm	1.8	N	
TD : 38 µm	4.9	N	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	122	°C	ASTM D2117
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 38.0 µm)	50		ASTM D2457
Haze (38.0 µm)	15	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

