

Luranyl® HT 220 E

Polyphenylene Ether + Nylon 66

ROMIRA GmbH

Описание материалов:

PPE/PA-Blend, extrusion grade with very high heat resistance

Главная Информация

Характеристики	Теплостойкость, высокая
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия

Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность (23°C)	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (275°C/5.0 kg)	3.00	cm ³ /10min	ISO 1133

Механические

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения (23°C)	2600	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (23°C)	64.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	30	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹ (23°C)	2200	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ² (23°C)	92.0	MPa	ISO 178

Воздействие

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Ударная прочность (23°C)	12	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179/1eU

Тепловой

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Викат Температура размягчения	215	°C	ISO 306/B50

Воспламеняемость

Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94

Иньекция

Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 - 100	°C
Время сушки	2.0 - 4.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.050	%
Температура обработки (расплава)	270 - 300	°C
Температура формы	80.0 - 120	°C
Скорость впрыска	Moderate	
Screw Speed	12 - 18	rpm

Инструкции по впрыску

Maximum Residence Time: 4 to 10 min Injection Pressure: moderate to high

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 2.0 mm/min |
| 2. | 2.0 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

