

SEETEC EVA VC590

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

SEETEC VC590 resin is produced by ExxonMobil Chemical's autoclave process technology.

SEETEC VC590 resin, with 28% VA content, is an excellent raw material in the application of wire & cable.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Используется | Клеи Уплотнение Лист Применение проводов и кабелей | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Метод обработки | Уплотнение Экструзионный лист | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.952 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Содержание винилацетата | 28.0 | wt% | Internal Method |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 30 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 19.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 800 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 47.0 | °C | ASTM D1525 |
| Температура плавления | 72.0 | °C | Internal Method |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

