

## Milastomer™ M2400NS

Thermoplastic Vulcanizate

Mitsui Chemicals America, Inc.

### Описание материалов:

Milastomer™M2400NS is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) material. This product is available in North America and is processed by extrusion. Milastomer™Typical application fields of M2400NS are: engineering/industrial accessories

| Главная Информация                                |   |                   |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Используется                                      | Шайба<br>Устойчивая к атмосферным воздействиям уплотнительная лента |                   |                 |
| Внешний вид                                       | Натуральный цвет  |                   |                 |
| Формы   | Частицы   |                   |                 |
| Метод обработки                                   | Экструзия   |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 0.890   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D1505      |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg) | 0.50  | g/10 min          | ISO 1133        |
| Твердость   | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D, 5 sec)              | 32  |                   | ISO 48          |
| Эластомеры  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain)         | 6.30  | MPa               | ISO 37          |
| Tensile Stress <sup>2</sup> (Break)               | 11.8  | MPa               | ISO 37          |
| Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)     | 600   | %                 | ISO 37          |
| Тепловой  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости                              | -60.0   | °C                | Internal method |

**Дополнительная информация**  
All tests performed according to Mitsui methods.

| NOTE |            |
|------|------------|
| 1.   | 500 mm/min |
| 2.   | 500 mm/min |
| 3.   | 500 mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

**Свяжитесь с нами**

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

