

Argothane® 19102

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Die cut and seal

Characteristics:

Matte 2 surface

Hard ether

High softening temperature

Главная Информация	
Характеристики	Высокая твердость
Используется	Уплотнения
Метод обработки	Литье под давлением Экструзия

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	92	ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, H-18 Wheel)	50.0	mg	ASTM D1044

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	9.90	MPa	
300% Strain	18.6	MPa	
Прочность на растяжение	35.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	520	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	94.6	kN/m	ASTM D624

NOTE

1. Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

