

RTP 2740 S-60A Z

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

RTP Company

Описание материалов:

FDA Compliant Ingredients

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.5 to 2.5	%	ASTM D955
Moisture Content	0.040	%	
Peel Strength			
PP ¹	> 6.1	kN/m	
PP (30% VLF) ²	> 6.1	kN/m	
PP (50% VLF) ³	4.2	kN/m	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	60		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ⁴ (100% Strain, 3.18 mm)	2.76	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ⁵ (Break, 3.20 mm)	6.21	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ⁶ (Break)	500	%	ASTM D412
Tear Strength ⁷	31.5	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ⁸			ASTM D395B
23°C, 22 hr	16	%	
70°C, 22 hr	40	%	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm, ** Values per RTP Company testing.)	НВ	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	76.7	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	163 to 204	°C	
Температура формы	15.6 to 37.8	°C	
NOTE			
1.	90°, 20 in/min, RTP 55, Overmold Failure		

2.	90°, 20 in/min, RTP 55, Overmold Failure
3.	90°, 20 in/min, RTP 55, Interface Failure
4.	Die C, 510 mm/min
5.	Die C, 500 mm/min
6.	Die C, 500 mm/min
7.	Die C
8.	Type 2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

