

## En Chuan 6133WAL

30% стекловолокно

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

### Описание материалов:

This resin contains wax and is non-thixotropy. It contains water clear accelerator. The outstanding characteristics of this resin is good transparency and great compatibility with fiberglass mat. It is a specialized resin in producing corrugated roofing board.

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Нетоксотропный Высокое разрешение

### Твердость

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость барколя <sup>1</sup>	38	Internal method

### Механические

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль <sup>2</sup>	6880	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>3</sup>	210	MPa	ASTM D790

### Дополнительная информация

Transparent Accelerator, CO-ocт (CO 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%

### Uncured Properties

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость (25°C)	0.40 - 0.60	Pa·s
Gel Time (25°C)	3.5 - 7.0	min

### Cured Properties

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения <sup>4</sup>	8040	MPa
Прочность на растяжение <sup>5</sup>	108	MPa

### NOTE

1.	Barcol 934-1 , Unfilled
2.	Filled
3.	Filled
4.	Filled
5.	Filled

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

