

Armlen® PP TM 15-1APK

Polypropylene

Poly Plastic

Описание материалов:

Armlen® PP TM 15-1APK is a Polypropylene product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.30	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.2 to 3.5	g/10 min
Формовочная усадка	0.70 to 0.90	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	23.0	MPa
Флекторный модуль (23°C)	1900	MPa
Флекторный стресс	30.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength		
-40°C	25	kJ/m ²
20°C	No Break	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature		
0.45 MPa, Unannealed	105	°C
1.8 MPa, Unannealed	55.0	°C
Температура плавления	162	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности ¹	1.0E+15	ohms
Сопротивление громкости ²	1.0E+17	ohms-cm
Электрическая прочность ³	27	kV/mm
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения
Температура загорания провода свечения	960	°C
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Burn Resistant Category	PX-0	
Trekingostoykost (комплект)	14000	mm
NOTE		
1.	Dry	
2.	Dry	

3.

Dry

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

