

TECHLEN M1452

Talc

Polypropylene

DAENA Co., LTD

Описание материалов:

TECHLEN M1452 is a Polypropylene material filled with talc. It is available in Asia Pacific.

Typical application of TECHLEN M1452: Automotive

| Главная Информация | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Talc | | |
| Используется | Автомобильные Приложения | | |
| | Автомобильная крышка под капот | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.22 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 90 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 27.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 20 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 3730 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 43.1 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Незубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -10°C | 29 | J/m | |
| 23°C | 49 | J/m | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 139 | °C | ASTM D648 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

