

## polyvic® E-1208-IL T

Flexible Polyvinyl Chloride

Unipack Plasindo

### Описание материалов:

PVC Compound Flexible

E-1208-IL T, high clarity with natural color, designed for extrusion.

Features

High Clarity, Flexible

Processing Method

Extrusion

Typical Applications

Medical Tube

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Высокая четкость		
Используется	Трубка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	74		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	440	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	55.2	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	62.3	°C	ASTM D256
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	91.0	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура бункера	120 to 125	°C	
Зона цилиндра 1 темп.	120 to 125	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	125 to 130	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	125 to 130	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	120 to 125	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	135 to 140	°C	

Температура адаптера 120 to 125 °C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

