

Badaprene® TPV 60A 1069

Polypropylene + EPDM Rubber

Bada AG

Описание материалов:

Extrusion quality, low compression set, high abrasion resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Комплект низкого сжатия		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	DIN 53505
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	60		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поток (Yield)	5.50	MPa	DIN 53505
Растяжимое удлинение-Поток (Break)	450	%	DIN 53505
Прочность на разрыв-Поток	25	kN/m	DIN 53505
Комплект сжатия			
70°C, 24 hr	35	%	DIN 53505
100°C, 24 hr	42	%	ISO 815

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat