

Network Polymers PP PPB 25 0216

Polypropylene Copolymer

Network Polymers, Inc.

Описание материалов:

Network Polymers PP PPB 25 0216 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) product. It is available in North America.

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) ¹ (230°C/2.16 kg) | 1.4 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла | 100 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ² (Yield) | 23.4 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ³ (Yield) | 9.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль ⁴ | 965 | MPa | ASTM D790B |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | 374 | J/m | ASTM D256 |
| Зубчатый изод Impact (3.18 mm) | 850 | J/m | ASTM D256A |

| NOTE | |
|------|-------------------------------------|
| 1. | Procedure A |
| 2. | 51 mm/min |
| 3. | 51 mm/min |
| 4. | Method I (3 point load), 1.3 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

