

## Manner Flexible PVC V966

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: 75°C Jacket Compound for general purpose applications. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение Применение проводов и кабелей		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37 to 1.41	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	83 to 89		
Shore A, 15 sec	77 to 83		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant <sup>1</sup>	7.58	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	350	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>4</sup> (100°C, 240 hr)	-8.0	%	
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>5</sup> (100°C, 240 hr)	-6.0	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-30.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	23	%	ASTM D2863

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells: .075 inch
2.	Unaged Dumbbells: .075 inch
3.	Unaged Dumbbells: .075 inch
4.	Air Retention: Oven Aged
5.	Air Retention: Oven Aged

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

