

## Huaфон JF-D-C8903

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

PU Resin for Dry-Process Surface Layer

Characteristics and Application

Smooth, soft, full of feeling, excellent folding resistance in low temperature, heat resistance, good swelling resistance.

Главная Информация		
Характеристики	Средняя термостойкость Мягкий	
Внешний вид	Молочно-белый Полупрозрачный	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	
РН	7.0 to 9.0	
Растворители	Water	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	1.5 to 3.0	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	2.50 to 3.50	MPa
Прочность на растяжение	> 20.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 550	%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

