

Skyrol® SH94

Polyethylene Terephthalate

SKC Inc.

Описание материалов:

Skyrol® SH94 is optically very clear and glossy. Both sides are pretreated with anti-static coating. SH94 is specially designed to improve ink / coating adhesion properties. With these advantages, SH94 is widely used as substrate for montage, overhead projection transparencies, color proofing, etc.

Главная Информация			
UL YellowCard	E74359-100717954	E74359-249671	
Добавка	Антистатический		
Характеристики	Антистатический		
	Хорошая адгезия		
	Глянцевый		
	Оптика		
Используется	Прозрачный лист		
	Пленка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.40	g/cm ³	ASTM D1505
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 150°C, 30 min, 0.0500 mm	1.3	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0500 mm	0.60	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 50 µm	228	MPa	
TD : Yield, 50 µm	234	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 50 µm	150	%	
TD : Break, 50 µm	120	%	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер (50.0 µm)	169		ASTM D523
Коэффициент пропускания (50.0 µm)	90.0	%	ASTM D1003
Haze (50.0 µm)	1.4	%	ASTM D1003
NOTE			

1.

50 µm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

