

Karina BLACK PVC COMPOUND 902-48/1-IS (*)

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND RECOMMENDED LIKE EXTERNAL COVERING (SKIN) OF NON PIGMENTED ELECTRICAL WIRE INSULATIONS. MINIMUM TICKNESS SUGGESTED IS 0,2MM.

Главная Информация			
Используется	Электронная изоляция Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.28 to 1.32	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	0.00OK		ME 12
Цвет A	-0.480 to 0.520		ME 12
Цвет b	-0.0700 to 0.930		ME 12
Color L	26.8 to 27.8		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	88 to 92		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 150	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 150	%	IEC 60811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -26.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости ⁴	> 1.0E+14	ohms-cm	NBR 5403

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
3.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
4.	24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

