

Alpha PVC 2235L-70

Polyvinyl Chloride

Mexichem Specialty Compounds Inc.

Описание материалов:

Alpha's 2235L-70 is a unique, extraction resistant flexible vinyl compound with good elasticity, low temperature performance, and excellent color and property retention after irradiation. Component extraction by lipids, polystyrene, polycarbonate or other fatty materials is extremely low. Phthalate free 2235L-70 meets USP Class VI Biocompatibility testing for disposable medical devices.

Packaging: 50 lb bags or 1500 lb Gaylord boxes

Главная Информация			
Характеристики	Высокая эластичность Хорошая стабильность цвета Биологическая Совместимость		
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Рейтинг агентства	USP класс VI биокompatность		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Доступные цвета Прозрачный/прозрачный		
Формы	Куб Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds, 3.18mm	70		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds, 6.35mm	68		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Fracture	15.8	MPa	ASTM D638
100% strain	7.24	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-38.0	°C	ASTM D746

Дополнительная информация

Graves Tear, ASTM D1004-90: 275 ppiCapillary Rheometer, ASTM 3835-90, 360°F, 100 lb-f, L/D=15 Intrinsic Melt Viscosity: 4420 PoiseBrabender Viscosity, LP176-7, 150°C, 32 rpm, 15 min: 1220 m-g

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

