

Sinvicomp SIZ7008A

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

"Sinvicomp" SIZ 7008A is a wire & cable polyvinylchloride compound available in pellet form. SIZ 7008A provides good performance for insulation and jacketing of electrical wires.

Главная Информация			
Используется	Проволочная оболочка Изоляционный материал		
Типы проводов (как 3147/3191)	5V-90 V-90		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	15.0	MPa	IEC 811-1-1
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	IEC 60811-1-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменения механических свойств после теста на старение горячего воздуха, 115 °C, 504 ч ¹			AS 3147/3191
Tensile strength change	10	%	AS 3147/3191
Change in tensile elongation	20	%	AS 3147/3191
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (20°C)	5.0E+13	ohms-cm	BS 2782
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Потеря массы-115 ± 2 °C, 5 дней ² (115°C)	1.50	mg/cm ²	AS 3147/3191
Typical temperature profile for processing SINVICOMP compound is from 140°C to 160°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process SINVICOMP. Feeding zone: 150°C~160°C Compression zone: 160°C~170°C Mixing zone: 170°C~180°C Nozzle/Die Zone: 180°C			
NOTE			
1.	115±2°C		

2.

115±2°C, 5 days

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

