

EVAL™ LT174B

Ethylene Vinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

27 mol% Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer LT174B - Pellets are lubricated to facilitate material feeding into extruder

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.19	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (210°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
Ethylene Content	27.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	95		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	44.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	16	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	4800	MPa	ISO 178
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Проницаемость кислорода			ISO 14663-2
20°C, 0% RH	2.8E-3	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	
20°C, 65% RH	5.1E-3	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	
20°C, 85% RH	0.031	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	
Скорость передачи водяного пара ¹ (40°C, 90% RH)	1.7	g-mm/m ² /atm/24 hr	ASTM E96
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	2.0	kJ/m ²	ISO 179/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	60.0	°C	ISO 11357-2
Температура плавления	191	°C	ISO 11357
Пиковая температура кристаллизации	165	°C	ISO 11357-3

NOTE

1. Procedure E

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

