

Eltex® P KV309

Polypropylene Random Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

Описание материалов:

Polypropylene - Heat Seal

Benefits & Features

ELTEX® P KV309 is a random terpolymer recommended for use as sealing layers for oriented and non-oriented film processes for the production of packaging films. It contains no technical additives.

Specially developed for the sealing layers of “blown multilayer BOPP film” for food and technical packaging and over-wrapping

Low haze, high clarity and gloss

Low sealing temperature (108°C)

Applications

Random terpolymer specially designed for injection molding application

Random terpolymer specially designed for the so-called “double bubble process” process and cast film application

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Без добавки Приемлемый пищевой контакт Высокая четкость Глянцевый Термогерметичность при низкой температуре Терполимер
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Двухосно-ориентированная пленка Литая пленка Пленка Пищевая упаковка Ориентированная пленка Упаковка
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Выдувная пленка Литая пленка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.895	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Флекторный модуль (23°C)	600	МПа	ISO 178
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Порог теплового уплотнения ¹	108	°C	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	55.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	108	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	128	°C	ASTM D3417
NOTE			

1. 1s, 3 bars, 100 mm/min, 100 g/cm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat