

## ELASTOSIL® M 1470

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Mold Making, Automotive & Transportation

Mold Making, Construction

Mold Making, Plastics and Rubber Processing

Mold Making, Composites

Mold Making, Mold Making

### Главная Информация

Используется	Изготовление пресс-форм Прототипирование
--------------	---

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Grey, Light		
Плотность			
--	1.28	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
--	1.28	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Consistency	pasty, stiff		ISO 7390
Linear Shrinkage	0.20	%	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	45		ISO 868
Прочность на растяжение	4.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	230	%	ISO 37
Tear Strength	> 10.0	kN/m	ASTM D624B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

