

## PRIMALENE WPP512D

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

### Описание материалов:

A 2.0 melt low density polyethylene

Applications:

Blend partner

Food packaging

Form film and seal packaging

Produce bags

Textile packaging

Features:

Superior impact strength

Superior heat sealability

Slip: 750 ppm

Antiblock: 1500 ppm

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (1500 ppm) Скольжения (750 ppm)		
Характеристики	Антиблокировка Хорошее тепловое уплотнение Хорошая ударопрочность Термогерметичный Низкая плотность Комбинация		
Используется	Сумки Смешивание Пленка Пищевая упаковка Упаковка Текстильные изделия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.921	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	198	MPa	

1% Secant, TD	245	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	10.1	MPa	
TD : Yield	10.3	MPa	
MD : Break	25.4	MPa	
TD : Break	19.2	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	130	%	
TD : Break	540	%	
Ударное падение Dart	110	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	460	g	
TD	99	g	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Пиковая температура плавления	111	°C	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	66		ASTM D2457
Haze	7.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

