

S&E; Automotive XP11-289A15

Наполнитель

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

PVC weatherable, integral colored, filled, high flow injection molding compound.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Высокий поток
Используется	Автомобильные Приложения
Внешний вид	Доступные цвета
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	< 1.40	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	38 to 48		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 17.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 200	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость ¹	-30	°C	

Ускоренная продолжительность выветривания ²	< 3.00		SAE J2527
--	--------	--	-----------

NOTE	
1.	MS-DC-543
2.	after 2500 kJ/m ²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

