

## Hifax RTA3263EUV/1

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Hifax RTA3263EUV/1 fractional melt flow, 1,700 MPa flexural modulus, UV-stabilized, mineral-filled, extrusion grade thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has an excellent balance of stiffness, impact strength, weather resistance and processability. It was designed primarily for extruded automotive exterior profile applications.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Минеральный
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая ударпрочность
	Хорошая технологичность
	Хорошая жесткость
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
	Хорошая устойчивость к погоде
	Низкий поток
Используется	Автомобильные внешние части
	Профили
	Усиленные панели
	Лист
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионная труба
	Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore D)	67		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	23.0	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1700	MPa	ASTM D790

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	160	kN/m	ASTM D624
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Gardner Impact	24.0	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	64.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	44.0	°C	ISO 75-2/A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat